

AKRYLATFARG – многофункциональная полу-матовая акриловая краска на водной основе. Предназначена для окрашивания и перекрашивания следующих поверхностей: дерево, бетон, армированный цемент, газобетон, листовой металл (оцинкованный, алюминий и аналоги).



Akrylatfarg обладает высокой водостойкостью и сохраняет глянец и цвет в течение многих лет. Краска легко наносится и быстро высыхает. Akrylatfarg является водной краской, а следовательно — экологически безопасной.

Перед окрашиванием дерева следует нанести на поверхность грунтовку на масляной основе. При работе с ранее окрашенными или неокрашенными поверхностями проведите выравнивание и сглаживание острых углов и кромок перед нанесением краски.

Краска Akrylatfarg может наноситься поверх большинства типов красок.

ОКРАШИВАНИЕ

Вымойте загрязненную поверхность. Обработайте скребком, наждачной бумагой или кистью поверхность, чтобы снять отслоившуюся краску и слой серого пористого дерева. Обработайте грубой наждачной бумагой тесаное и рубленое дерево перед окрашиванием. Полностью снимите слой толстой и растрескавшейся краски. Используйте наждачную бумагу для обработки блестящих участков.

Обработайте маслом края и стыки досок и панелей, а также другие участки, чувствительные к воздействию погодных условий. Загрунтуйте необработанную древесину, а также изношенные поверхности составом Perfekt Traggrund или аналогами.

Загрязненные и изношенный армированный цемент (к примеру, этернит) следует загрунтовать составом Putsgrund.

Удалите ржавчину с металла и обработайте поверхность составом Metallprimer или аналогами

Техническая информация	информация
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	акрилатный латекс
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода
РАСХОД МАТЕРИАЛА	6-8 м2/л
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик или краскопульт
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	температура поверхности от 5 С до 25 С.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип около 30 мин, до нанесения второго слоя 3 часа при температуре 23 С
ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ	используйте воду или очиститель для кистей.
БЛЕСК	полу-матовая
краска ЛОС	Допустимые пределы (Kat A/d (2010). ЛОС в продукте: < 130 гр/л
130 гр/л	

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ

Наносите 1 или 2 слоя краски Akrylatfarg

ВАЖНО

При необходимости тщательно размешайте краску перед использованием. Поверхность должна быть сухой — уровень влажности не должен превышать 18%. Не наносите краску на поверхности, нагретые солнцем или в случае вероятности дождя или выпадения росы в течение 3 часов после окрашивания.

Более подробную информацию можно найти в инструкциях, брошюрах или на странице в интернете.

ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ

Удалите как можно больше краски с инструментов перед тем, как проводить их очистение. Не сливайте жидкий остаток краски в стоки: передайте оставшийся материал в местный утилизационный центр. Пустые банки следует передать в местную станцию переработки.