

**BECKERS ELEGANT AQUA LACKFARG BLANK** – высококачественная блестящая водная эмалевая краска для окрашивания мебели и изделий из дерева внутри помещений. Продукт легко наносится и создает красивое глянцевое покрытие. Продукт обладает легким запахом во время нанесения и сушки. **ELEGANT AQUA LACKFARG BLANK** не желтеет со временем.

**ELEGANT AQUA LACKFARG** соответствует Европейскому стандарту EN 71-3 и требованиям по безопасности для окраски детских игрушек.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

**НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** обработайте кистью, чтобы снять загрязнения и пыль. Зашпаклюйте неровности и трещины шпаклевкой Beckers Snickerispackel. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой среднего зерна. Загрунтуйте поверхность грунтовкой **ELEGANT AQUA LACKFARGSGRUND** и затем нанесите 1-2 финишных слоя краски **ELEGANT AQUA LACKFARG BLANK**.

**ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** Очистите средством **BECKERS MALARTVATT**. Глянцевые участки обработайте наждачной бумагой мелкого зерна для придания матовости. Загрунтуйте поверхность грунтовкой **ELEGANT AQUA LACKFARGSGRUND** и затем нанесите 1-2 финишных слоя краски **ELEGANT AQUA LACKFARG BLANK**. Поверхности, находящиеся в хорошем состоянии, грунтовать не требуется.

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ:** обработайте поверхность скребком и щеткой. Загрунтуйте средством **GREPP GRUNDFARG** и затем нанесите 1-2 финишных слоя краски **ELEGANT AQUA LACKFARG BLANK**

#### ВАЖНО

Дождитесь полного отвердевания краски (в течение 1 недели), прежде чем помещать предметы на окрашенные горизонтальные поверхности (столы, полки и т. д.)

Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже 8° C

Для получения более подробной информации обратитесь к нашим информационным листам, инструкциям, брошюрам или веб сайту.

Перевод выполнен Тарасовой И.И.

#### ELEGANT AQUA LACKFARG BLANK

Техническая информация	
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Акрилатный латекс
РАСТВОРИТЕЛЬ МАТЕРИАЛА	вода
РАСХОД	8-10м <sup>2</sup> /л
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик или краскораспылитель
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	Температура поверхности от 5 C до 25 C
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип около 4 ч. До нанесения следующего слоя около 8 часов при температуре 23 C и относительной влажности
ОЧИЩЕНИЕ	ИНСТРУМЕНТОВ
Очищайте водой	блестящая, около 70
БЛЕСК	единиц блеска
ЛОС	Допустимый предел (КАТ A/d): 130 гр/л, (2010) ЛОС в продукте: 130 гр/л

#### НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ

#### ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Плотно закройте банку. Удалите как можно больше остатков краски с инструментов перед тем, как очищать их водой. Жидкий остаток не должен сливаться в стоки. Остатки и пустые банки следует передать в местные утилизационные центры и станции переработки.

Более подробную информацию о данном продукте и его награждении знаком Европейского Цветка (эко-лейбл) можно узнать, перейдя по ссылке <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>