

**Краска водоразбавляемая LIVING VÄGGFÄRG 05 (Ливинг Ваггфари 05)**

Тип	Глубокоматовая водоразбавляемая краска для внутренних работ
Область применения	Для окраски стен и потолков по неокрашенным и ранее окрашенным поверхностям в сухих помещениях, подходит для бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных оснований, гипсокартону, обоям, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Краска легко наносится, не разбрызгивается, образует отличное покрытие. Быстро сохнет, практически без запаха. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	А, С
Колеровка	Для получения пастельных оттенков воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. База А может также использоваться в качестве белой краски. При окрашивании в яркие цвета на базе С, рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок. База С используется только в колерованном виде.
Блеск	Глубокоматовый
Расход	До 8 м ² /л
Тара	0.9л, 2.7л, 9л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания при 20±2 °С и относ. влажности воздуха 65±5 %	30 мин – на отлип, 3 часа перед нанесением следующего слоя.
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств (3 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.
Плотность	около 1,26 - 1,33 кг/л
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС (Cat A/a) 30 г/л (2010)	содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО "Тиккурила"

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3, тел./факс: +7 (812) 380-33-99, www.tikkurila.ru

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенные поверхности: поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать водоразбавляемой грунтовкой. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. Ранее окрашенные поверхности: С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, загрунтовать водоразбавляемой грунтовкой. Ремонтная окраска: При ремонтной окраске используйте такую же краску, желательно того же номера партии, поскольку могут возникнуть различия в оттенке краски разных номеров партий. Для достижения наилучшего результата, рекомендуется перекрасить всю поверхность, чтобы избежать различий в текстуре и оттенке. При перекрашивании пятен, старайтесь имитировать фактуру / зернистость покрытия, чтобы свести к минимуму риск отклонений в текстуре, оттенке и, как результат, финишной отделке.
Окраска	Краску перед применением перемешать. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Краску наносить в 2 слоя.
Очистка инструментов	Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой.
Инструкции по уходу и очистке	Ежедневный уход: выполняйте очистку поверхности слегка влажной тряпкой без лишних усилий. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно, так как покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 2 недели. Если поверхность придется очищать вскоре после окраски, выполните это без особых усилий сухой или влажной мягкой губкой. Для сильные загрязнения можно использовать щетку.
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

HENRIK SUNDBORG
PRODUCT MANAGER PROFESSIONAL PORTFOLIO

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО "Тиккурила"

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3, тел./факс: +7 (812) 380-33-99, www.tikkurila.ru