



Линейка продуктов Scotte представляет собой серию продуктов Beckers для профессионалов. Краски обладают высокими техническими характеристиками, такими, как короткое время высыхания и укрывистость.

Scotte Grund – грунт, отличающийся отличной укрывистостью, блокирующий абсорбционные свойства субстрата, придавая финишному покрытию более равномерный блеск и гладкость. Подходит в качестве основы для нанесения на на большую часть видов интерьерных стен и потолков, таких как: шпатлевка, штукатурка, бетон, гипсокартон, стекловолокно и др.

ОКРАШИВАНИЕ

НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите от пыли и грязи. Нанесите слой Scotte Grund

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите средством Beckers Målarvätt и смойте водой.

КЛЕЕВАЯ КРАСКА: смойте водой. Загрунтуйте средством Beckers Binder и нанесит Scotte Grund

ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА: Обработайте поверхность скребком и щеткой. Загрунтуйте средством Beckers Binder и нанесите *базовый* слой грунтовки Scotte Grund.

ШПАКЛЕВАНИЕ И РЕМОНТ: используйте шпатлевки Scotte

ВАЖНО

Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже +5°C .

Размешайте краску перед использованием.

Информацию о эко-маркировке продукта смотрите на сайте: www.ecolabel.eu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ	интерьерная грунтовка
РАЗБАВЛЕНИЕ	вода, обычно не требуется
РАСХОД	4 - 7 м ² / литр
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, распылитель
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 25°C И 50% ОТН ВЛАЖНОСТИ	перекрашивание через 3 ч
ОЧИЩЕНИЕ	вода
БЛЕСК	полностью матовая
VOC	Предел (Kat A/f): 30 g / l (2010) VOC продукта < 30g / l

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

Плотно закройте крышки банок. Перед очищением инструментов удалите с них как можно больше остатков краски. Жидкий остаток краски не следует сливать в стоки. Передайте остатки продукта и пустые банки в местную станцию переработки.

Продукт рекомендован Шведской Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией. Рекомендации не относятся к процедуре окрашивания и вступают в силу через 4 недели после нанесения продукта. Следуйте мерам безопасности и обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания (4 недели). Содержит консерванты: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on and 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.